

Tableau de tolérance Reist Schaumstoffe GmbH

Tolérances pour les plaques, les découpes et les inserts selon **DIN 7715 partie 5**

- Polyéthylène (PE) selon DIN 7715 P2
- Polyuréthane (PUR) selon DIN 7715 P3

	Dimension nominale en mm	Classe P1 Tolérances en mm	Classe P2 Tolérances en mm	Classe P3 Tolérances en mm
	0 jusqu'à 1,6	± 0,20	± 0,20	± 0,40
plus de	1,6 jusqu'à 4	± 0,20	± 0,30	± 0,40
plus de	4 jusqu'à 6,3	± 0,20	± 0,40	± 0,50
plus de	6,3 jusqu'à 10	± 0,30	± 0,50	± 0,60
plus de	10 jusqu'à 25	± 0,30	± 0,60	± 0,80
plus de	25 jusqu'à 40	± 0,40	± 0,80	± 1,00
plus de	40 jusqu'à 63	± 0,50	± 1,00	± 1,50
plus de	63 jusqu'à 100	± 0,60	± 1,20	± 2,00
plus de	100 jusqu'à 160	± 0,80	± 1,40	± 2,50
plus de	160 jusqu'à 250	± 1,00	± 1,60	± 3,00
plus de	250 jusqu'à 400	± 1,60	± 2,50	± 5,00
		Tolérances en %	Tolérances en %	Tolérances en %
plus de	400	± 0,50	± 0,80	± 1,50